OSCAR

COLLECTION FRENCH COUTURE

€ € € €

UPEC 3S 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
19/322

≤2kV | <0,17 m²C°/W | ΔLw 26 dB | αω 0.25 | >7/8

REG.NR FAEF5DD0 www.pro-dis.info

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

ECONYL® FullColors core system ENDLESS POSSIBILITIES

Cert. N° ENP ENP499/ey-fa

Structure	**Moquette à velours bouclé structuré – Technologie MBrodery**	**Envers**	**Action Back (AB)**	**Largeur à la pièce**	**4m**
Construction	*Structured loop pile carpet - MBrodery Technology*	*Backing*	*Action Back (AB)*	*Width in Roll*	*4m*
Struktur	*Getufteter Teppichboden mit Strukturierung, Schlingenflor – MBrodery-Technologie*	*Rückenausstattung*	*Action Back (AB)*	*Lieferbreite in Rolle*	*4m*
Structuur	*Gestructureerd luspooltapijt – MBrodery-technologie*	*Rug*	*Action Back (AB)*	*Rolbreedte*	*4m*
Descripción	*Moqueta, terciopelo en bucle estructurado - Tecnología MBrodery*	*Soporte*	*Action Back (AB)*	*Ancho por pieza*	*4m*
Struttura	*Moquette di velluto bouclé strutturato - Tecnologia Mbrodery*	*Sottofondo*	*Action Back (AB)*	*Larghezza rotolo*	*4m*
Struktura	*Wykładzina dywanowa o runie pętelkowym strukturalna - Technologia Mbrodery*	*Podklad*	*Action Back (AB)*	*Szerokosc w rolce*	*4m*
Composition	**100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL®**	**Comportement au feu**	**Bfl-s1 - collé sur ciment**	**Largeur à la coupe**	**4m**
Pile material	*100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®*	*Fire resistance*	*Bfl-s1 - glued on cement*	*Width in Cut-length*	*4m*
Polmaterial	*100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern*	*Brennverhalten*	*Bfl-s1 - geklebt auf Zement*	*Lieferbreite in Coupon*	*4m*
Poolmateriaal	*100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen*	*Brandgedrag*	*Bfl-s1 - verlijmd op cement*	*Couponbreedte*	*4m*
Composición	*100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®*	*Clasificación al fuego*	*Bfl-s1 - pegado en cemento*	*Ancho por trozo*	*4m*
Composizione	*100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL®*	*Comportamento al fuoco*	*Bfl-s1 - incollato su cemento*	*Larghezza taglio*	*4m*
Sklad runa	*100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®*	*Trudnozapalnos*	*Bfl-s1 - klejone na podlozu betonowym*	*Szerokosc w kuponie*	*4m*

Poids de velours - NF ISO 8543		**Classement**		**Nombre de coloris**
Pile weight - Surface pile weight		*Wear Classification*		*Colours*
Poleinsatzgewicht - Nutzchichtgewicht		*Beanspruchung*	*U3SP3E1C0*	*Erhältliche Farben*
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa		*Gebruiksklasse*	*Classe 33 LC2*	*Kleurenaantal* 15
Peso fibra - Peso fibra útil	*1050 g/m²*	*Clasificación*	*PRODIS N° FAEF5DD0*	*Cantidad de colores*
Peso felpa - Peso utile felpa		*Classificazioni*		*Numero colori*
Gramatura - Gramatura użytkowa		*Klasyfikacja*		*Liczba kolorów*
Poids total - NF ISO 8543		**HQE**	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**	**Pose / Entretien / Traitement**
Total weight		*HQE*	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*	*Laying / Cleaning / Treatment*
Gesamtgewicht		*HQE*	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*	*Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung*
Totaal gewicht	*2460 g/m²*	*HQE*	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.*	*Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud*
Peso total		*HQE*	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*	*Instalación / Mantenimiento / Tratamiento*
Peso totale		*HQE*	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*	*Posa / Manutenzione / Trattamenti*
Masa calkowita		*HQE*	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow*	*Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja*

Epaisseur totale - NF ISO 1765
Total thickness
Gesamtdicke
Totale massa 8 mm
Altura total
Spessore totale
Wysokosc calkowita

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Hauteur du velours - NF ISO 1766
Pile height
Polhöhe
Poolhoogte 4.3 mm
Altura fibra
Spessore felpa
Wysokosc runa

Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8
Impact sound insulation
Trittschalldämmung
Geluidsreductie ΔLw 26 dB
Aislamiento a los ruidos de impactos
Rumore all'impatto
Izolacja halasu uderzeniowego

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 38 p
Galga - Densidad (puntos) 150 100 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption
Schallabsorptionsgrad
Geluidsabsorptie αω 0.25
Absorción de los ruidos aéreos
Isolazione acustica
Pochlanianie dzwieku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αS	0.01	0.04	0.13	0.33	0.44	0.51

Raccord dessin : Largeur x Hauteur (cm) 396 x 732
Design repeat : Width x Height (cm)

Pose conseilleé / Recommended fitting — Look & Match
Joint de tête / Head seam — à ajuster sur 50 cm
Joint latéral / Side seam — no repeat

BALSAN

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad altro traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy uzycie ciemniejszych kolorow do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielami barwiacymi moga wystapic drobne roznice w odcieniach.

EN 14041 CE
DOP : 1009#123350
textile floor covering EN 1307
Edition: 13/02/2020

Designed & Made in France

Meinema | De Meubelmakelaar | 0031-20 311 8396